



PLACAS DE FIBROCEMENTO



PBX
3009126203



Email
SERVICLIENTE@SOLOTEJAS.COM



BOGOTA, COLOMBIA

SUBA CL 139 No. 108 A - 31
SUBA CR 104 No. 140 A - 69
PRADO CL 129 No. 52 - 66
FONTIBON CL 17 No. 102 - 16
SOLO DRYWALL CR 104 # 140 - 29





DRYWALL

PLACAS

Espesor mm	Formato mm	Peso kg/un	PLACAS DE FIBROCEMENTO ETERBOARD Usos recomendados / descripción
4	2440 x 1220	17.75	Cielos rasos suspendidos y tableros para muebles.
6	2440 x 1220	26.61	Cielos rasos a junta continua, muros curvos.
8	2440 x 1220	35.48	Muros interiores, aleros, cielos rasos a junta continua, casetas sanitarias, ductos, formaletas.
10	2440 x 1220	44.35	Fachadas, bases para cubiertas de alta pendiente, mesones, estanterías.
14	2440 x 1220	62.10	Fachadas, entrepisos, bases para cubiertas de baja pendiente, mesones, estanterías.
17	2440 x 1220	75.40	Entrepisos, estanterías, mesones.
20	2440 x 1220	88.71	Entrepisos, estanterías, mesones.

Nota: Los pesos pueden variar $\pm 10\%$ de acuerdo con la humedad del producto.



Uso eficiente del material

Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se optimizan al máximo las cantidades de placas utilizadas.



Sismorresistente



El sistema permite optimizar los tiempos de ejecución de una obra, logrando una mayor rentabilidad al retornar en menor tiempo su inversión.



Aislamiento térmico y acústico.

Es una placa plana de fibrocemento fabricada con la más avanzada tecnología, a base de cemento, sílice, fibras de celulosa y aditivos; fraguada en autoclave. Durante este proceso las placas son sometidas a alta presión y temperatura, obteniéndose un producto resistente a la humedad, de gran durabilidad y resistencia mecánica. Siendo a la vez tan dúctil y fácil de trabajar como la madera y tan resistente y durable como el cemento. Las placas de fibrocemento Eterboard cumplen con los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4373 tipo B categoría 3.



SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.COM



**DRYWALL**

PLACAS

APLICACIONES



Es una placa plana de fibrocemento fabricada con la más avanzada tecnología, a base de cemento, sílice, fibras de celulosa y aditivos; fraguada en autoclave. Durante este proceso las placas son sometidas a alta presión y temperatura, obteniéndose un producto resistente a la humedad, de gran durabilidad y resistencia mecánica. Siendo a la vez tan dúctil y fácil de trabajar como la madera y tan resistente y durable como el cemento. Las placas de fibrocemento Eterboard cumplen con los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4373 tipo B categoría 3.

➤ 2 en 1, sustrato y acabado a la vez

Máxima eficiencia en una sola instalación

➤ Ensamblajes herméticos

Sello total entre placas

➤ Juntas libres

Nos requieren sellamientos, mallas ni masillas.

➤ Listas para pintar

Aplique color directamente sobre las placas

➤ Precisión en la instalación

Logrando superficies homogéneas y continuas

➤ Superficie lisa y madera

Diseños naturales y duraderos en cemento

**SOLO TEJAS****SOLOTEJAS.COM**



PLACA ETERBOARD			
DESCRIPCIÓN	VALORES PROMEDIO	UNIDAD	ENSAYO
CLASIFICACIÓN			
Tipo	B	-	NTC 4373
Categoría	3	-	
DIMENSIONES			
Espesor (ε): ε ≤ 6mm	± 0.6	mm	NTC 4373
ε > 6mm	± 10	%	
Largo o Ancho (d): d ≤ 1000 mm	± 5	mm	
1000 mm < d ≤ 1600mm	± 0.5	%	
d > 1600 mm	± 8	mm	
RESISTENCIA A FLEXIÓN			
Saturado longitudinal	5,5	Mpa	NTC 4373
Saturado transversal	9,5	Mpa	
Seco longitudinal	8,0	Mpa	
Seco transversal	15,0	Mpa	
MOVIMIENTO HIDRICO			
Longitud (paralela)	1,50	mm/m	Interna
Transversal (perpendicular)	1,50	mm/m	
OTROS VALORES			
Densidad	1,25	g/cm³	NTC 4373
Contenido de humedad	12	%	Interna
Absorción de agua	35	%	Interna

